

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA****NOVOLIN**

|                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zloženie                                                                                                                                 |                         | Absorpčná netkaná viskóza s naviazanou kapacitou 24±2,0% napustená parafrínovm olejom s citrónovou vôňou.Všetky farby sú viazané na tlak. |
|                                                                                                                                          | Jednotka                | Hodnota                                                                                                                                   |
| Hmotnosť / Hustota (impreg.)                                                                                                             | (g/m²)                  | 48 ± 8%                                                                                                                                   |
| Impregnácia                                                                                                                              | (%)                     | 20 ± 2%                                                                                                                                   |
| Hrúbka (bez impregnácie)                                                                                                                 | (mm)                    | 0,30 – 0,36                                                                                                                               |
| Pevnosť v ťahu                                                                                                                           | (N/50mm)                | 100,0 min. 85,0                                                                                                                           |
| Pevnosť v ťahu                                                                                                                           | (N/50mm)                | 7,6 min. 6,0                                                                                                                              |
| Stupeň pružnosti / natiahnutie                                                                                                           | (%)                     | > 6                                                                                                                                       |
| Stupeň pružnosti / natiahnutie                                                                                                           | (%)                     | > 40                                                                                                                                      |
| Všetky testy sú uskutočňované podľa odporúčanej skúšobnej metódy EDANA na suchom netkanom materiáli.                                     |                         |                                                                                                                                           |
| Priemerné hodnoty testu 50 min.                                                                                                          |                         |                                                                                                                                           |
| Osobná ochrana / ochrana prostredia :                                                                                                    |                         |                                                                                                                                           |
| Liečba a skladovanie :                                                                                                                   |                         | Neuplatňuje sa                                                                                                                            |
| Výkon prvej pomoci :                                                                                                                     |                         | Bežné požiadavky                                                                                                                          |
|                                                                                                                                          |                         | Nie sú potrebné žiadne osobitné opatrenia                                                                                                 |
| Rozmery :                                                                                                                                | 30 x 60 cm; 60 x 100 cm |                                                                                                                                           |
| Oblasť využitia : na čistenie všetkých podlahových krytín, bez použitia vody.<br>(starostlivosť o parkety, linoleum, kameninové podlahy) |                         |                                                                                                                                           |